

2021年5月20日

分子構造により細孔径を制御したカーボン

概要

京都大学大学院工学研究科の生越友樹教授（兼金沢大学ナノ生命科学研究所特任教授）、東北大学材料科学高等研究所の西原洋知教授（多元物質科学研究所を兼任）、岡山大学異分野融合先端研究コアの仁科勇太研究教授らの研究グループは、焼成のみで分子レベルで細孔径が制御された多孔性カーボンを開発しました。これまで多孔性カーボンは、カーボン骨格をガスや薬品により破壊して細孔を形成する賦活法で主に合成されてきました。しかし賦活法では、材料調製時のカーボン骨格の構造変化が激しく元のカーボン骨格が残らない、分子レベルでの細孔制御は困難、再現性良く多孔性カーボンを得るには職人芸的に高度な技術が必要、といった問題点があります。

本研究では、炭素源の有機分子を合理的に設計し、焼成のみで細孔径が分子レベルで制御された多孔性カーボンを得ることに成功しました。この手法では、高カーボン化効率のため元の構造を保ったカーボンが再現性良く得られることに加え、分子設計により分子レベルでの細孔径制御が可能です。得られた多孔質カーボンは、細孔径に適した金属イオンが導入でき、ナトリウムイオン電池として機能することを確認しました。将来的には、特定のサイズの基質のみが反応する触媒への応用が期待されます。

本成果は、2021年5月21日に英国 Nature Research の国際学術誌である「Communications Chemistry」にオンライン掲載されます。




図1 設計した有機分子を焼成することで分子サイズに対応した細孔径を有する多孔性カーボンが得られる

1. 背景

活性炭に代表される多孔性カーボンとは、微小な空間（細孔）を有する炭素材料です。主となる構成元素が

C（炭素）であるために、耐薬品性・熱安定性・伝導性といった優れた特徴を有しています。また多孔性であるために、軽量であり、細孔に様々な物質を捕まえる吸着材として応用されています。これまでの多孔性カーボンの主な合成法は、1) カーボン骨格をガスや薬品により破壊しつつ細孔を形成する賦活法（注1）、2) 鋳型に炭素源を導入し、カーボン化した後に鋳型を除いて鋳型の逆構造の多孔性カーボンを得る鋳型法（注2）があります。しかしながら、これらの方法では、1) 材料調製時のカーボン骨格の構造変化が激しく元の有機分子骨格が残らない、2) ナノレベル以下のオングストロームレベル（分子レベル）での細孔制御が困難、3) 鋳型法で鋳型を除くためにはコストとエネルギーがかかる、4) 同じ多孔性カーボンを得るためには職人芸的な高度な技術が必要になる、といった問題点があります。

2. 研究手法・成果

従来の製法では、フェノール樹脂（ピッチ系）やポリアクリロニトリル（PAN系）などのポリマーが炭素源として用いられてきました。しかし、ポリマーの合成法や炭素化の過程が煩雑であり、作り手が変わると得られる多孔性カーボンの品質も異なることがしばしば起こってしまいました。本研究では、炭素源の有機分子骨格を合理的に設計することで、不活性ガス雰囲気下で有機分子を 900 度で焼成するのみで細孔径が分子レベルで制御された多孔性カーボンを得ることに成功しました。具体的には、耐熱性に優れたベンゼン環部位が3次元的に配列した分子骨格に、熱重合性のアセチレン基を導入した**分子1**、**分子2**（図1）を炭素源として不活性雰囲気下で焼成することで、80%を超える高カーボン化効率で、元の分子骨格の大きさを反映した分子レベルの細孔径を有する多孔性カーボンを得ることができました。4つのベンゼン環が3次元的に配列した**分子1**を焼成した**カーボン1**は、4.05 Åの細孔径を有していますが、8つのベンゼン環が3次元的に配列した**分子2**を焼成した**カーボン2**では、より大きな4.40 Åの細孔径を有していました。




図1 設計した有機分子を焼成することで分子サイズに対応した細孔径を有する多孔性カーボンが得られる

また**分子1** から得られた**カーボン1** は、カーボン電極に用いられる一般的な材料よりも優れた電気伝導性を示しました。また分子レベルの制御された細孔径を有していることから、ナトリウムイオン電池の負極材料

(注3)として働くことが分かりました。細孔径の大きさ(4.05 Å)がナトリウムイオンのサイズ(3.8 Å)に適しており、ナトリウムイオンがカーボンの細孔を通過できるためです(図2)。十分な大きさの細孔を有していないグラファイトに比べて、2倍以上の容量を示したことから、本研究で合成した多孔性カーボンが、分子レベルの細孔径を有することが重要であることが分かりました。




図2 カーボン1はナトリウムイオンのサイズに適した細孔を有しているためグラファイトに比べて2倍以上の容量を示す

本研究で開発された多孔性カーボンの合成法では、1) 焼成するのみという簡単な手法であるために、誰にでも再現性良く分子レベルの細孔径を有した多孔性カーボンが得られる、2) カーボン化効率が80%と非常に高いために元の構造を保った多孔性ポーラスカーボンが得られるために分子骨格を変化させることで細孔径を分子レベルで制御できる、3) 鋳型法のように焼成後に鋳型を除く必要がないために安価・低エネルギーで多孔性カーボンが合成できるといったメリットがあります。

3. 波及効果、今後の予定

本手法で得られた分子レベルの細孔径を有する多孔性カーボンは、高い伝導性を示し、分子レベルの細孔径を反映した負極電極材料への応用が示されました。分子レベルの細孔径に応じた基質選択的な触媒などへの展開が望まれます。

4. 研究プロジェクトについて

本研究は科学技術振興機構 JST-CREST (JPMJCR18R3)、文部科学省科学研究費助成事業 (JP19H00909) の支援を受けて実施しました。

<用語解説>

賦活法 (注1): 炭素質原料を多孔質材料に変える反応操作。方法は薬品賦活とガス賦活の2種類がある。薬品賦活では、強塩基やアルカリ金属塩を炭素源や低温焼成炭に添加・浸透させ、空気を断って500~800°Cの温度で炭化させると細孔(直径数10~200Å)を有する多孔性カーボンが得られる。ガス賦活では、炭化した原料とガス(水蒸気、二酸化炭素、空気等の酸化性ガス等)を700~1000°Cの温度で反応させると、炭素のガ

ス化反応によって細孔（直径数 Å～200Å）が生成し多孔性カーボンが得られる。

鋳型法（注2）：鋳型の制御された空間内に炭素源を導入し、炭素化を行った後に、鋳型を除去することで鋳型と逆構造の多孔性カーボンを得る方法である。この方法では、鋳型を必要とすること、最終的には鋳型を取り除かなければならないことから、コスト・エネルギーがかかる。

ナトリウムイオン電池（注3）：資源量が豊富なナトリウムを利用したナトリウムイオン電池は、希少元素であるリチウムを用いるリチウムイオン電池の代替として期待されている。しかし、リチウムイオン電池の負極として用いられるグラファイトでは、層間が狭くナトリウムの行き来が不十分であることから、代替となる炭素材料の開発が望まれている。

<研究者（生越友樹）のコメント>

これまでの多孔性カーボンの合成法は、カーボンを形成する際にガスや薬品によりカーボン骨格を破壊して細孔を形成するため、同じカーボンを得るためには職人芸的な高度な技術が必要でした。本研究では、有機分子を焼成するのみで、分子レベルの細孔径を有した多孔性カーボンが得られます。誰にでも再現性良く多孔性カーボンを形成でき非常に有用です。これまでの工業的な多孔性カーボンの合成法から化学的な合成への新たな転換となる研究であり、この分野の更なる発展が望まれます。

<論文タイトルと著者>

タイトル： The carbonization of aromatic molecules with three-dimensional structures affords carbon materials with controlled pore sizes at the Ångstrom-level（3次元構造を有する芳香族分子のカーボン化によるオングストロームレベルで細孔が制御されたカーボン材料の創製）

著者： Tomoki Ogoshi,* Yuma Sakatsume, Katsuto Onishi, Rui Tang, Kazuma Takahashi, Hiroto Nishihara, Yuta Nishina, Benoît D. L. Campéon, Takahiro Kakuta, Tada-aki Yamagishi

掲載誌： Communications Chemistry

DOI： 10.1038/s42004-021-00515-0

<お問い合わせ先>

生越 友樹（おごし ともき）

京都大学大学院工学研究科・教授/金沢大学ナノ生命科学研究所・特任教授

Tel： 075-383-2733 Fax： 075-383-2732

E-mail： ogoshi@sbchem.kyoto-u.ac.jp Facebook: @functionalchemistry

西原洋知（にしはら ひろとも）

東北大学材料科学高等研究所、多元物質科学研究所・教授

Tel： 022-217-5627

E-mail： hiotomo.nishihara.b1@tohoku.ac.jp

仁科勇太（にしな ゆうた）

岡山大学異分野融合先端研究コア・研究教授
Tel : 086-251-8718 Fax : 086-251-8718
E-mail : nisina-y@cc.okayama-u.ac.jp

<取材・報道に関する問い合わせ先>

京都大学 総務部広報課国際広報室
Tel : 075-753-5729 Fax : 075-753-2094
E-mail : comms@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

金沢大学 ナノ生命科学研究所事務室
米田 洋恵 (よねだ ひろえ)
Tel : 076-234-4556 Fax: 076-234-4559
E-mail : nanolsi-office@adm.kanazawa-u.ac.jp

東北大学 材料科学高等研究所 広報戦略室
Tel : 022-217-6146 Fax : 022-217-5129
E-mail : aimr-outreach@grp.tohoku.ac.jp

岡山大学 総務・企画部広報課
Tel : 086-251-7292 Fax : 086-251-7294
E-mail : www-adm@adm.okayama-u.ac.jp

科学技術振興機構 広報課
Tel : 03-5214-8404 Fax : 03-5214-8432
E-mail : jstkoho@jst.go.jp

<JST 事業に関すること>

科学技術振興機構 戦略研究推進部 グリーンイノベーショングループ
嶋林 ゆう子 (しまばやし ゆうこ)
Tel : 03-3512-3531 Fax : 03-3222-2066
E-mail : crest@jst.go.jp